

Dati delle pietre utilizzate
Caratteristiche tecniche - Faggion Marmi Srl

Nome	Tipo	Provenienza	Lux	Unif	Rottura a flessione (kg/cm ²)	Rottura a compressione (kg/cm ²)
Arabescato	Marmo	Toscana	Si	Scarsa	212	1350
Ardesia	Pietra	Liguria	No	Buona	584	1493
Bardiglio	Marmo	Toscana	Si	Scarsa	N. D.	N. D.
Bianco Carrara C	Marmo	Toscana	Si	Scarsa	75	1284
Bianco Carrara CD	Marmo	Toscana	Si	Scarsa	60	1209
Nero Marquinia	Marmo	Spagna	Si	Scarsa	137	629
Perlato Royal	Marmo	Lazio	Si	Media	130	1660
Rosso Verona	Marmo	Veneto	Si	Media	45	1630
Verde Guatemala	Marmo	India	Si	Scarsa	210	1980
Bianco Sardo	Granito	Sardegna	Si	Media	136	2040
Limbara	Granito	Italia	Si	Media	100	1700
Juparanà Colombo	Granito	India	Si	Scarsa	108	980
Kashmir White	Granito	India	Si	Scarsa	142	1623
Labrador	Granito	Norvegia	Si	Media	130	1880
Nero Africa	Granito	Sud Africa	Si	Media	235	2765
Nero Assoluto	Granito	Zimbabwe	Si	Media	293	2575